

MAMUSA®

INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO

MM-5369

EMPAQUETADURA
GRAFITO GFO Y FIBRA
ARAMIDA

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura de grafito GFO y fibra aramida está elaborada en construcción entretejida cuadrada, con Fibras de PTFE de gran inercia química, finas partículas de grafito de alta calidad, reforzado con esquinas de Fibra Aramida, con posterior dispersión de PTFE, proceso que le proporciona alta resistencia a los esfuerzos de extrusión y le confiere mayor estabilidad dimensional.

El tipo de construcción con Tecnología Mamusa, garantiza una empaquetadura de alta resistencia, con larga duración. Se recomienda en bombas, válvulas, equipos rotativos que operen en condiciones de mediana temperatura, mediana y alta velocidad, en presencia de partículas sólidas en suspensión.

USO

Se recomienda en bombas, válvulas, equipos rotativos que operen en condiciones de mediana temperatura, mediana y alta velocidad, en presencia de partículas sólidas en suspensión.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA EMPAQUETADURA DE GRAFITO GFO Y FIBRA ARAMIDA

La empaquetadura de grafito GFO y fibra aramida está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

Siderúrgica
Termoeléctrica
Petroquímica
Petrolera
Papelera
Minera
Azucarera
Industria en general

MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	0.026
3/16"	0.038
1/4"	0.067
5/16"	0.100
3/8"	0.149
7/16"	0.186
1/2"	0.256
9/16"	0.331
5/8"	0.375
3/4"	0.530
7/8"	0.717
1"	0.914



Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
260 °C	3 - 11	300 psi Máx.	18 m/s

